

WE CONNECT



# MULTI REPAIR

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



### Eigenschappen

- Korte open tijd
- Goed overschilderbaar
- Zeer goed UV-bestendigheid
- Vrij van oplosmiddelen en isocyanaten
- Vult tot 5 mm
- Thixotrope formulering
- Hoge treksterkte (20 Mpa)

### Omschrijving

Multi Repair is een sterk, flexibel en hoogwaardig 2 componenten product die naast hout reparatie geschikt is voor vele soorten andere reparaties. Het product is goed temperatuurbestendig, kent een snelle doordroging en is al na 15 minuten schuurbaar.

De Multi Repair is perfect geschikt voor reparatiewerkzaamheden waarbij na applicatie in het product geschroefd of getapt moet worden. Het product laat zich tevens uitstekend overschilderen. De Multi Repair is geschikt voor vele soorten ondergronden zoals steen, vele houtsoorten, beton, EPDM, keramiek, glas, kunststof, metaal etc.

### Productinformatie

Artikelnummer	502451 (Natuurlijk)	502451/200 (Natuurlijk)
Verpakking	Duopatroon 50 ML	Duopatroon 200 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)	Per doos (6 Stuks)

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	Polyurethaan
Dichtheid	1060 kg/m <sup>3</sup>
Droogtijd	3 minuten
Open tijd	45 seconden
Rek tot breuk	30%
Treksterkte Mpa	20
Shore	64 (D)
Temperatuursbestendigheid	-30°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +35°C

### Praktische informatie

#### Applicatie

Omdat de Multi Repair een snelle uitharding kent, is het belangrijk dat alle benodigdheden voor de applicatie worden klaargezet. Plaats de nozzle op de duopatroom en spuit de eerste 2 centimeter uit, om zo de juiste mengverhouding te verkrijgen. Laat na de applicatie de bestaande nozzle op de duopatroom zitten om zo doordroging te voorkomen. Bij verlijming van meerdere onderdelen is het sterk aan te bevelen om direct achter elkaar door te werken en het pistool niet weg te leggen. Dit omdat ook bij een minimale uitharding in de nozzle een onjuiste mengverhouding verkregen kan worden, wat kan leiden tot slechte hechting of doorharding. Ons advies is om bij elke nieuwe applicatie een nieuwe nozzle te plaatsen.

#### Overschilderbaarheid

Goed met de meeste moderne verf- en laksystemen.

#### Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner.

#### Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.