

WE CONNECT



# NO-CRACK PREMIUM

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



### Eigenschappen

- Verwerkt zeer prettig
- Rek tot breuk van 220%
- Overschilderbaar met vele watergedragen en synthetische verven
- Nat-in-nat overschilderbaar met watergedragen systemen
- Zeer hoog vastestof gehalte
- Beperkt de kans op craquelé en verkleuring van de verflaag tot een minimum

### Omschrijving

No-Crack Premium is een zeer hoogwaardige acrylaatkit die zeer goed overschilderbaar is met vele verfsoorten. Het product heeft een zeer hoog vastestof gehalte, waardoor na uitharding nagenoeg geen krimp plaatsvindt en craquelé en/of verkleuring van de verf tot een minimum wordt beperkt.

No-Crack Premium kent ondanks zijn hoge vastestof gehalte een rek tot breuk van maar liefst 220%. De combinatie van deze 2 eigenschappen maakt het mogelijk dat de No-Crack Premium ook inzetbaar is bij materialen met verschillende uitzettingscoëfficiënten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de afdichting van naden tussen een wand en een trap, of tussen een kozijn en een wand.

### Productinformatie

Artikelnummer	102064 (Wit)
Verpakking	Koker 290 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	Acrylaatdispersie
Dichtheid	1700 kg/m <sup>3</sup>
Doorharding in 24 uur	0,8 mm
Percentage vastestof	91%
Oplosmiddelen	Geen
Huidvorming	Ca. 10 min
Krimp	Nihil
Rek tot Breuk	220%
Hardheid Shore A	43°
Treksterkte (MPa)	0,75 N/mm <sup>2</sup>
Temperatuur Bestendigheid	-20°C tot +75°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

### Praktische informatie

#### Applicatie

Rechtstreeks vanuit de koker aanbrengen in de gewenste voeg. Na applicatie het product strak afwerken met water.

#### Overschilderbaar

Uitstekend (vooraf testen). Goed nat-in-nat overschilderbaar met watergedragen systemen. Met alle overige systemen pas overschilderen na volledige doorharding.

#### Behandeling Ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vet- en stofvrij te zijn. Loszittende delen verwijderen.

#### Afwerking

Binnen 10 minuten na applicatie afwerken met water.

#### Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

#### Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.